

ООО "Эс.Ти.Ай.дент"
"S.T.I. dent" 119421, г.Москва, ул. Новаторов, д.40, к.16
ИНН 7728545556 р/с 40702810200000002081 БИК 044579031
Телефон: (495) 725 40 06, факс: (495) 959 44 95

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дентальный гипс «MOLDANO»

2008

Стоматологический гипс - все еще самый важный материал для изготовления моделей в зуботехнической лаборатории. На сегодняшний день Hegaeus - ведущий поставщик, предлагающий полный диапазон гипсов самых необходимых классов, соответствующих стандарту DIN 13991. На российском рынке широко известны гипсы под торговой маркой «Molda®». Это пять марок супергипсов различной степени твердости: 2 гипса III класса, 2 вида гипса IV класса и один вид гипса класса IV+.

Moldano – твердый гипс, тип III, синий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование	Дозировка (Порошок/ жидкость) g/ml	Замешивание/ выдержка/вакуум sec.	рабочее время min.	Схватывание min.	затвердевание min.	Прочность на сжатие МПа за 1 час/24 часа	Расширение в% за 2 часа/24 часа	Твердость (Brinell) МПа за 1 час/24 часа
Moldano	100/30	30	4	7	30	30/45	0.16/0.18	100/190

НАЗНАЧЕНИЕ

Высокопрочный зуботехнический гипс предназначен для изготовления моделей челюстей в ортопедической стоматологии при протезировании металлокерамикой, литыми и бюгельными протезами, а также для изготовления комбинированных протезов в условиях стоматологических клиник и кабинетов.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гипсы относятся к 3 типу гипсовых материалов по ИСО 6873.

время твердения: начало не менее 4 мин., конец не более 30 мин; - прочность при сжатии через 1 час не менее 20 мПа; - объемное расширение, не более 0,3%.

Высокая точность передачи рельефа и поверхности слепка, удобная расфасовка материала, длительные сроки хранения, приятный розовый цвет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Необходимое количество гипса засыпать в чашку с водой, тщательно перемешать. Для получения правильной консистенции гипсового теста, количество воды должно составлять 25-28мл. на 100г гипса. При заливке слепка желательно использовать вибростол.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Категорически запрещается использовать гипсы для снятия слепков в полости рта.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакет 4,0-4,5кг;

СРОК ГОДНОСТИ

2 года.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гипсы следует хранить в закрытых складских помещениях в упакованном виде.

Генеральный директор
ООО "Эс.Ти.Ай.дент"



Табачков А.А.

