

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Рудент»

М.В. Мельников

«20» мая 2018 г.



Фотографические изображения маркировки

Сплавы неблагородных металлов стоматологические для изготовления зубных протезов по ТУ 32.50.50-015-81691061-2017, с принадлежностями

2018

Сплав «Дентал-БС»
ТУ 32.50.50-015-81691061-2017
 Кобальт-хромовый сплав для металлокерамики

Химический состав	Физические свойства:
Кобальт – 63%	Интервал плавления: 1309-1417
Хром – 30%	Твёрдость по Виккерсу HV 10 375
Молибден – 5%	Предел текучести (Rp 0,2): 568 МПа
Марганец, углерод – 0,4%	Цвет: серебристо-белый
Номер партии R302-1017. Дата производства: 26.10.17	
Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 1 кг	
Количество заготовок: 86 шт. ± 2 шт.	
Производитель: ООО «Рудент», 142409, г. Ногинск, ул. Захаровская, дом №2.	
т. (926) 21-31-644, rudent@yandex.ru	
№ РУ ... от ...	

 www.rudent.ru

Сплав «Дентал-БС»
ТУ 32.50.50-015-81691061-2017
 Кобальт-хромовый сплав для металлокерамики


Химический состав:
 Кобальт – 63%
 Хром – 30%
 Молибден – 5%
 Марганец, углерод – 0,4%

Физические свойства:
 Интервал плавления: 1309-1417
 Твёрдость по Виккерсу HV 10 375
 Предел текучести (Rp 0,2): 568 МПа
 Цвет: серебристо-белый

Номер партии: R302-1017. Дата производства: 26.10.17
 Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 1 кг
 Количество заготовок: 86 шт. ± 2 шт.

Производитель: ООО «Рудент»,
 142409, г. Ногинск, ул. Захаровская, дом №2.
 т. (926) 21-31-644, rudent@yandex.ru

 www.rudent.ru



Сплав «Дентал-КСК»
ТУ 32.50.50-015-81691061-2017

Кобальт-хромовый сплав для металлокерамики

Химический состав:

Кобальт - 61%

Хром - 26%

Молибден - 6%

Никель, церий - 0,5%

Вольфрам - 5%

Физические свойства:

Интервал плавления: 1309-1417

Твёрдость по Виккерсу HV 10 310

Предел текучести (Rp 0,2): 568 МПа

Цвет: серебристо-белый

Номер партии: R202-1017. Дата производства: 26.10.17

Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 1 кг

Количество заготовок: 86 шт. ± 2 шт.


Изготовитель: ООО «Рудент»,

г. Ногинск, ул. Захаровская, дом №2.

Тел: 21-31-644, rudent@yandex.ru

Сплав «Дентал-КСК»
ТУ 32.50.50-015-81691061-2017
Кобальт-хромовый сплав для металлокерамики
Химический состав: Кобальт - 61%, Хром - 26%, Молибден - 6%, Никель, церий - 0,5%, Вольфрам - 5%.
Физические свойства: Интервал плавления: 1309-1417, Твёрдость по Виккерсу HV 10 310, Предел текучести (Rp 0,2): 568 МПа, Цвет: серебристо-белый.
Номер партии: R202-1017. Дата производства: 26.10.17
Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 1 кг
Количество заготовок: 86 шт. ± 2 шт.
Изготовитель: ООО «Рудент», 142409, г. Ногинск, ул. Захаровская, дом №2.
Тел: (926) 21-31-644, rudent@yandex.ru
№ РУ . 07...

www.rudent.ru



Сплав «Дентал-НСК»
ТУ 32.50.50-015-81691061-2017

Никель-хромовый сплав для металлокерамики

Химический состав:

Никель – 64,5%

Хром – 22%

Молибден – 10%

Кремний – 2%

Марганец, Бор, Ниобий $\geq 1\%$

Номер партии: R102-1017. Дата производства: 26.10.17

Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 1 кг

Количество заготовок: 86 шт. ± 2 шт.

Производитель: ООО «Рудент»,

142409, г. Ногинск, ул. Захаровская, дом №2.

Тел: (926) 21-31-644, rudent@yandex.ru

Физические свойства:

Интервал плавления: 1350-1450

Твёрдость по Виккерсу HV 10 260

Предел текучести (Rp 0,2) 650 МПа

Цвет: серебристо-белый

Сплав «Дентал-НСК»

ТУ 32.50.50-015-81691061-2017

Никель-хромовый сплав для металлокерамики

Химический состав:

Никель – 64,5%

Хром – 22%

Молибден – 10%

Кремний – 2%

Марганец, Бор, Ниобий $\geq 1\%$

Номер партии: R102-1017. Дата производства: 26.10.17

Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 1 кг

Количество заготовок: 86 шт. ± 2 шт.

Производитель: ООО «Рудент»,

142409, г. Ногинск, ул. Захаровская, дом №2.

Тел: (926) 21-31-644, rudent@yandex.ru

№ ПУ от ..



www.rudent.ru

Сплав литевой 25X18H9C2
ТУ 32.50.50-015-81691061-2017

Физические свойства:

Интервал плавления: 1330-1390
Твёрдость по Виккерсу - не менее 210
Предел текучести (Rp 0.2) 220 МПа

Химический состав:
Углерод - 0,22 - 0,28 %
Хром - 17,0 - 19,0 %
Никель - 8,2 - 9,8 %
Кремний - 2,3 - 2,8 %

Номер партии: R361-0917. Дата производства: 14.09.17
Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 1 кг
Количество заготовок: 65 шт.

Изготовитель: ООО «Рудент»,
142409, г. Ногинск, ул. Захаровская, дом №2,
т. 7 (976) 21-31-644, rudent@yandex.ru

Сплав литевой 25X18H9C2
ТУ 32.50.50-015-81691061-2017

Химический состав:
Углерод - 0,22 - 0,28 %
Хром - 17,0 - 19,0 %
Никель - 8,2 - 9,8 %
Кремний - 2,3 - 2,8 %
Номер партии: R361-0917. Дата производства: 14.09.17
Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 1 кг
Количество заготовок: 65 шт.
Изготовитель: ООО «Рудент»,
142409, г. Ногинск, ул. Захаровская, дом №2,
т. 7 (976) 21-31-644, rudent@yandex.ru

Физические свойства:

Интервал плавления: 1330-1390
Твёрдость по Виккерсу - не менее 210
Предел текучести (Rp 0.2) 220 МПа

№ ПУ... от ...

www.rudent24.ru

Сплав литевой 36Х18Н25С2
ТУ 32.50.50-015-81691061-2017

Физические свойства:

Интервал плавления: 1320 - 1390
Твёрдость по Виккерсу - не менее 210 ед
Предел текучести (Rp 0,2): 220 МПа

Химический состав:

Углерод - 0,32 - 0,40 %
Хром - 17,0 - 19,0 %
Никель - 23,0 - 26,0 %
Кремний - 2,0 - 3,0 %

Номер партии: R341-1217. Дата производства: 1.12.17
Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 1 кг

Количество заготовок: 65 шт.

Предприятие-изготовитель: ООО «Рудент»,
г. Ногинск, ул. Захаровская, дом №2.
Тел: (926) 21-31-644, rudent@yandex.ru

Сплав литевой 36Х18Н25С2
ТУ 32.50.50-015-81691061-2017

Химический состав:
Углерод - 0,32 - 0,40 %
Хром - 17,0 - 19,0 %
Никель - 23,0 - 26,0 %
Кремний - 2,0 - 3,0 %

Физические свойства:
Интервал плавления: 1320 - 1390
Твёрдость по Виккерсу - не менее 210 ед
Предел текучести (Rp 0,2): 220 МПа

Номер партии: R341-1217. Дата производства: 1.12.17
Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 1 кг
Количество заготовок: 65 шт.
Предприятие-изготовитель: ООО «Рудент»,
142409, г. Ногинск, ул. Захаровская, дом №2
Тел: (926) 21-31-644, rudent@yandex.ru

№ PV ... от ...



www.rudent24.ru

ПРИПОЙ «Дентал NiCr»

ТУ 32.50.50-015-81691061-2017

Интервал плавления: 1020 – 1150

Температура пайки ~ 1100

Номер партии: R501-0817. Дата производства: 11.08.17

Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 5 г

Содержание никеля: 66,0%

Предприятие-изготовитель: ООО «Рудент»

142409, г. Ногинск, ул. Заводская, дом №2

+7 (926) 21-31-644, rudent@rudent.ru

№ РУ ... от ...

 www.rudent24.ru

ПРИПОЙ «Дентал NiCr»

ТУ 32.50.50-015-81691061-2017

Интервал плавления: 1020 – 1150

Температура пайки ~ 1100

Номер партии: R501-0817. Дата производства: 11.08.17

Срок годности: не ограничен. Масса нетто: 5 г

Содержание никеля: 66,0%

Предприятие-изготовитель: ООО «Рудент»,



73
Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 7 лист

ООО «Рудент»

Генеральный директор М.В. Мельников

