УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Альфа-Гипс»
_____ Х.Хасанов
«30» августа 2011 г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения
«Гипс медицинский»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Гипс медицинский ТУ 5744-001-80105612-2011 применяется в ортопедии, хирургии и стоматологии для отливки форм по изготовлению протезов, муляжных слепков и иммобилизирующих повязок.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Содержание гипса составляет от 90% до 95%;
2) Объёмный вес 1000-1100 кг/м3;
3) Остаток на сите 0,2 мм не более 8%;
4) Сроки схватывания:
   - начало схватывания не ранее 2,5 мин.;
   - конец схватывания не позднее 12 мин.;
5) Предел прочности при сжатии через 2 часа – 30 – 70 кг/см2;
6) При затворении водой, реакция раствора нейтральная.
7) При схватывании через 24 часа на гипсовой повязке нет признаков размягчения (отпотевания)
8) Цвет от светло-серого до снежно белого.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕТ

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Гипс и вода при замешивании должны иметь одинаковую комнатную температуру (от 18 до 23^{0}С). **Способ применения:** Гипс постепенно засыпать в воду из расчёта 1 кг на 0,50-0,65 л., одновременно помешивая для получения однородной массы сметанообразной консистенции.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Гипс должен храниться в крытом сухом помещении. Не допускается загрязнение его посторонними примесями и увлажнение.

При хранении мешки с гипсом укладывают вплотную на поддоны в ряды по высоте не более 1,8 м с обеспечением свободного подхода к ним.

Запрещается хранить гипс без упаковки в складах амбарного вида.

Технолог ЛПУ Казакова Н.В.
«30» августа 2011 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ