

«Утверждаю»

Директор ООО «Тарант – Новгород»



А.В. Козлов

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ **По применению**

Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные (далее-бинты) предназначены для наложения, а также для изготовления операционно-перевязочных средств

2. Основные технические характеристики.

Бинты изготовлены стерильными и нестерильными.

Бинты изготовлены различных типоразмеров:

- стерильные: 5м x 7см, 5м x 10см, 7м x 14см, 10м x 16см;

- нестерильные: 5м x 5см, 5м x 7см, 5м x 10см, 7м x 7см, 7м x 10 см, 7м x 14см, 10м x 16см.

Бинты без швов и с обрезной кромкой.

Разрывная нагрузка (полоски бинта размером 50мм x 200мм) готовых бинтов:

- стерильных из хлопчатобумажной марли, не менее 78 Н;

- нестерильные из хлопчатобумажной марли, не менее 88 Н.

Капиллярность готового бинта:

- стерильных, не менее 6,5 см;

- нестерильные, не менее 7,0 см.

Бинт спрессован в прямоугольную форму.

Бинты изготовлены из медицинской отбеленной марли по ГОСТ 9412.

Белизна готового бинта:

- стерильных, не менее 70 %;

- нестерильные, не менее 80%.

Бинты индивидуально помещены в упаковку из полимерной пленки. Швы индивидуальной упаковки герметично сварены.

3. Противопоказания к применению.

Стерильные бинты не применять при нарушении целостности упаковки.

Бинт однократного применения.

4. Подготовка к работе изделия.

У стерильного бинта перед применением необходимо проверить целостность упаковки.

5. Порядок работы изделия.

Вскрыть упаковку и взять необходимые для работы изделие.

6. Правила хранения и использования.

Бинты транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения по ГОСТ 7000.

Гарантийный срок хранения:

- стерильных – 5 лет с момента стерилизации;

- нестерильные, – 5 лет с момента изготовления.